

accoya 

COLOR

Lames de terrasse Accoya Color Deck Guide de qualité

FRANCE | Version 1

Accoya Color Deck - Lames de terrasse

Le classement se fait sur 3 zones :



Extrémité
de la lame

Milieu de la lame

Extrémité
de la lame



Apperçu typique des lames de terrasse



Règles de classement de l'Accoya Color Deck

Accoya Color Deck - Lames de terrasse - ces règles de classement de la qualité s'appliquent aux lames de terrasse usinées par le fabricant Accsys et sont prêtes à l'emploi, livrées telles quelles en section de 21mm x 145mm. Comme pour tout type de produit bois, des défauts et variations antérieures peuvent apparaître lors de son exposition et utilisation: Ces variations sont hors cadre de ce guide de qualité. Cela ne constituera aucunement un défaut de qualité du produit Accoya Deck ou de production de la part d'Accsys. La lame Accoya Color Deck est un produit non réversible. Les extrémités des lames Accoya Color Deck ne sont pas équerrées mais c'est disponible en option.

Tableau de classement de la couleur et qualité

		Qualité selon la face	Parement	Contre parement			
Défauts de couleur permmissibles		À l'extrémité de la lame	Longueur totale maximale du patch de 600 mm	Illimité			
		Au milieu de la lame	Jusqu'à 3 patchs autorisés Longueur totale maximale de 600 mm	Illimité			
		Le long du bord de la planche	Largeur maximale de 25 mm	Illimité			
		Entre les planches	Nuances de gris variables sont autorisées	Illimité			
		Surface totale	Au maximum, non-imprégnation de la couleur 15 % de la surface totale de la planche. Taches brunes disparaissent quand exposées aux UV.	Illimité			
Défauts du bois permmissibles	Jusqu'à 3 défauts parmi les suivants, ou équivalent	Nœud Piquage	12 mm de diamètre ou moins	Illimité			
		Poches de résine ou écorce	8 mm de large, 50 mm de long ou équivalent	Illimité			
		Stries de résine	Jeu de trois jusqu'à 8 mm de large, 100 mm ou équivalent, par exemple une quantité de 6, 8 mm de large et 50 mm de long	Illimité			
		Gerces de surface	Trois jusqu'à 1,6 mm de large, 250 mm de long ou équivalent	Illimité			
		Fentes et fentes de bois de bout.	Fente courte, ne dépassant pas 200 mm	n/a			
		Restes d'écorce	Non autorisé	Illimité			
		Flèche	Limite autorisée 2,4 m 30 mm 4,2 m 90 mm 4,8 m 120 mm				
			Gauchir	Gauchissement autorisé 2,4 m 5 mm 4,2 m 15 mm 4,8 m 20 mm			
		Taches brunes de surface		Peu visibles – disparaissent aux UV	Illimité		
		Rabotage en surface	Lisse avec bords arrondis à 3mm. Peut présenter de légères ondulations en surface.	Zones non rabotées permmissibles			
		Chants des lames	Stries de résine jusqu'à 8mm de large, 100mm de long, maximum 3 équivalent à 250mm de long				
		Tolérances	Épaisseur : Section de 21mm - avec +/- 0.5mm	Largeur :1mm			

Un maximum de 5 % de planches non conformes à cette spécification est considérée comme acceptable



accoya 

COLOR

© Accsys Technologies est un nom commercial de Titan Wood Limited, 2024 Accoya® et Trimarque Device sont des marques déposées appartenant à Titan Wood Limited, filiale à 100 % d'Accsys Technologies PLC, et ne peuvent être utilisées ni reproduites sans autorisation écrite.

Accoya® Color doit toujours être installé et utilisé conformément aux instructions et directives écrites d'Accsys Technologies et/ ou de ses agents (disponible sur demande). Accsys Technologies décline toute responsabilité pour quelque défaut, dommage ou perte que ce soit, susceptible de se produire si ces instructions et directives écrites ne sont pas respectées.

Les informations contenues dans ce document n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante et aucune garantie (expresse ou implicite) ni déclaration n'est fournie à leur sujet, concernant notamment leur exactitude, leur exhaustivité ou leur adéquation à un usage quelconque. Accsys Technologies et ses affiliés, dirigeants, employés ou conseillers déclinent expressément toute responsabilité, dans toute la mesure permise par la loi, pour toute perte ou tout dommage, quel qu'il soit, découlant de ces informations ou du résultat des actions entreprises sur la base de ces informations.

www.accoya.com

Conservez ce guide des spécifications de classement pour toute utilisation ultérieure. Consultez le site accoya.com pour connaître les exigences les plus récentes.

